



ВВЕДЕНИЕ

Эта лента используется для консолидации проводников обмоток, которые изолированы SAMICAFILM®315.13-11 или 315.23-11. Данный материал может использоваться как в пропиточной, так и в VPI системах. Преимущество данного продукта состоит в том, отпадает необходимость удалять его после консолидации.

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Толщина	Мм	0.05±0.01	МЭК 554-2
Вес	г/см ²	40±2	МЭК 554-2
Прочность на разрыв	Н/см	≥20	МЭК 554-2
Растяжение	%	≥10	МЭК 554-2

ПРИЛОЖЕНИЕ

Используется для консолидации проводников. Необходимо наматывать с 20% нахлестом.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Ленты шириной 40±1 мм. Длина примерно 750 м.

По вопросам приобретения **полиэфирного флиса 101.74-07** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов