

**Лента ФУМ 2**

Марка 2 — для уплотнения систем, работающих на кислороде и других сильнодействующих окислителях, не содержит смазку.

Размеры:

Ширина, мм	Допуск по ширине, мм	Толщина, мм
3	±1	0,045±0,01
4		
5		
6		
8	±1	0,065±0,01
10		
12		
15	±1	0,085±0,01
16		
18	±1	0,105±0,01

Минимальная длина ленты: 1,5 м

Показатели качества:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента ФУМ 2 и ФУМ 3

Внешний вид	Цвет ленты может быть белым с различными цветовыми оттенками. Допускается наличие темных пятен и отдельных включений. Поверхность ленты должна быть ровной без разрывов. Допускается наличие волнистости.
Прочность при растяжении МПа (кгс/см ²), не менее	для толщины до 0,105мм включительно — 6,86 (70); свыше 0,105мм-4,9(50)
Относительное удлинение при разрыве , %, не менее	70
Массовая доля смазки. %,не более	0,15

Гарантийный срок хранения: 13 лет с даты изготовления.

Лента ФУМ 3

Марка 3 — для уплотнения систем со средами общепромышленного типа, а также систем с сильнодействующими, агрессивными средами (концентрированные и разбавленные растворы кислот и щелочей), представляет собой краевые части ленты ФУМ марок 1и 2,а также пленки СКЛ, изготавливаемой по ТУ 301-05-49-90.

Размеры:

Ширина, мм	Допуск по ширине, мм	Толщина, мм
------------	----------------------	-------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента ФУМ 2 и ФУМ 3

от 3 до 25	—	0,14±0,02
		0,18±0,02

Минимальная длина ленты: 1,0 м

Показатели качества:

Внешний вид	Цвет ленты может быть белым с различными цветовыми оттенками. Допускается наличие темных пятен и отдельных включений. Поверхность ленты должна быть ровной без разрывов. Допускается наличие волнистости.
Прочность при растяжении МПа (кгс/см ²), не менее	2,94 (30)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	40
Массовая доля смазки. %, не более	не определяется

Гарантийный срок хранения: 13 лет с даты изготовления.

По вопросам приобретения **ленты ФУМ 2 и ФУМ 3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов