



Лента ФУМ представляет собой неспеченную фторопластовую пленку, изготовленную путем раскатки жгута. Материалом изготовления ФУМ является фторопласт 4Д, обладающий стойкостью ко всем кислотам, растворителям, нефтепродуктам, щелочам (кроме щелочных металлов). Фторопласт это прочный материал, который имеет широкий диапазон рабочих температур, стойкость к водяному пару, климатическим и бактериальным воздействиям. Также он обладает отличными электроизоляционными, антифрикционными и антиадгезионными свойствами. Благодаря этим качествам лента ФУМ обеспечивает герметичность резьбовых соединений, работающих при давлении до 9,8 МПа. Лента не токсична и маслбензостойка. Лента ФУМ является антикоррозийным самосмазывающимся химически инертным уплотнительным материалом.

Лента ФУМ производства завода Пластполимер-ПРОМ - это:

- Легкий и удобный монтаж
- Высокая термо- и химстойкость
- Отличная уплотняющая способность
- Неограниченный срок хранения
- Гигиенически сертифицированная продукция (гигиенический сертификат № 006997 от 09.10.1996 г.)

Лента ФУМ предназначена для уплотнения резьбовых соединений технологических трубопроводов, по которым транспортируются агрессивные жидкости и газы.

Лента ФУМ применяется:

- для уплотнения резьбовых соединений технологических трубопроводов (в т.ч. в трубопроводах горячего и холодного водоснабжения);
- для уплотнения резьбовых соединений в оборудовании пищевой, фармацевтической, химической, строительной и др. отраслей промышленности при давлении среды до 9,8 МПа.

Температура эксплуатации ленты ФУМ: от -60°C до +200°C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Показатели качества ФУМ ленты

Наименование	Марка	
	ФУМ-1 (высший сорт)	ФУМ-3
Внешний вид	Лента белого цвета, гладкая, без разрывов и складок	
Толщина ленты,мм	0,100 ± 0,02	0,12 ± 0,09
Ширина, мм	10,15, 20, 60	3-25
Относительное удлинение, %, не менее	80	40
Прочность при разрыве, кгс/см ² , не менее	50	30

По вопросам приобретения Лента ФУМ резьбоуплотнительная и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: