



Лента холоднокатаная из сплава марки ХН58МБЮ-ВИ (ВЖ159-ВИ) и ХН58МБЮ-ИД (ВЖ159-ИД)

Область применения:

Для жаровых труб, камер сгорания, экранов, кожухов и других элементов горячего тракта ГТД, работающих при температурах до 1000 °С
Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Жаропрочный стареющий свариваемый никель-хромовый сплав.

Технические характеристики

Механические свойства ленты холоднокатаной толщиной от 0,2 до 1,2 мм, шириной от 50 до 400 мм при температуре испытаний 20 °С по ТУ 1-595-3-623-2001: Временное сопротивление (σ) – не более 980 МПа; Относительное удлинение (δ) — не менее 30 %.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-3-623-2001

Наименование: Лента холоднокатаная из жаропрочного сплава марки ХН58МБЮ-ВИ (ВЖ159-ВИ) и ХН58МБЮ-ИД (ВЖ159-ИД)

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-3-623-2001

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-3-623-2001

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента холоднокатаная из сплава марки ХН58МБЮ-ВИ (ВЖ159-ВИ) и ХН58МБЮ-ИД (ВЖ159-ИД)

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 1-595-3-623-2001
Наименование: Изменение № 2 к ТУ 1-595-3-623-2001

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 1-595-3-623-2001
Наименование: Изменение № 3 к ТУ 1-595-3-623-2001

По вопросам приобретения ленты холоднокатаная из сплава марки ХН58МБЮ-ВИ (ВЖ159-ВИ) и ХН58МБЮ-ИД (ВЖ159-ИД) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов