



Лента из коррозионностойкой стали марки 23X15H5ФМЗ-Ш (ВНС9-Ш)

Область применения: Пластины торсионов вертолётов, пластинчатые муфты привода основного винта вертолётов
Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Высокопрочная холоднокатаная коррозионностойкая сталь переходного (аустенитно-мартенситного) класса

Технические характеристики

Механические свойства ленты толщиной от 0,4 до 1,0 мм, шириной от 320 до 340 мм при температуре испытаний 20 °С по ТУ 14-1-4126-86: Нагартованное состояние: Временное сопротивление (σ_b) — не менее 1500 МПа; Предел текучести ($\sigma_{0,2}$) — не менее 1300 МПа; Относительное удлинение (δ) — не менее 12 % Термообработанное состояние: Временное сопротивление (σ_b) — не более 1150 МПа; Предел текучести ($\sigma_{0,2}$) — не более 450 МПа; относительное удлинение (δ) — не менее 30 %.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 14-1-4126-86

Наименование: Лента из коррозионностойкой стали марки 23X15H5АМЗ-Ш (ВНС9-Ш)

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 14-1-4126-86

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 14-1-4126-86

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента из коррозионностойкой стали марки 23Х15Н5ФМЗ-Ш (ВНС9-Ш)

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 14-1-4126-86
Наименование: Изменение № 2 к ТУ 14-1-4126-86

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 14-1-4126-86
Наименование: Изменение № 3 к ТУ 14-1-4126-86

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 4 к ТУ 14-1-4126-86
Наименование: Изменение № 4 к ТУ 14-1-4126-86

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов