



Лента прокладочная неориентированная

Марка ПН (ГОСТ 24222-80)

Лента изготавливается механическим способом из заготовок фторопласта-4, отпрессованных с последующей термообработкой из порошка фторопласта-4 марок «П» и «ПН» (ГОСТ 10007-80).

Лента стойка к воздействию всех сред, за исключением газообразного фтора, трехфтористого хлора, расплавов щелочных металлов.

Интервал рабочих температур эксплуатации ленты — **от минус 269°С до плюс 260°С.**

[Техническая консультация](#)

Размеры ленты:

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м, не менее
-------------	------------	--------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента прокладочная неориентированная

0,2±0,020	40±0,3 — 140±0,3	0,2 для каждой толщины
0,3±0,030	40±0,3 — 140±0,3	
0,4±0,040	40±0,3 — 140±0,3	
0,4±0,060	40±0,3 — 140±0,3	
0,8±0,080	40±0,3 — 140±0,3	
1,0±0,100	40±0,3 — 140±0,3	
1,2±0,120	40±0,3 — 140±0,3	
1,4±0,140	40±0,3 — 140±0,3	
1,6±0,160	40±0,3 — 140±0,3	
1,8±0,180	40±0,3 — 140±0,3	
2,0±0,200	40±0,3 — 140±0,3	
2,2±0,220	40±0,3 — 140±0,3	
2,4±0,240	40±0,3 — 140±0,3	
2,6±0,260	40±0,3 — 140±0,3	
2,8±0,280	40±0,3 — 140±0,3	
3,0±0,300	40±0,3 — 140±0,3	

Примечание:

Ленту марки «ПН» толщиной 0,5 и 0,7 мм изготавливают с предельными отклонениями $\pm 0,07$ мм при ширине 60 мм.

По согласованию между потребителем и изготовителем возможно изготовление ленты с размерами, не указанными в таблице.

По вопросам приобретения **ленты прокладочной неориентированной** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов