



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Марка ленты:** ЛВ40, ЛВ-40-Т, ЛВ-50
- **Диапазон эксплуатации:** – от -60 до +70°С

Ленты изготовленные из поливинилхлоридного пластика предназначены для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей.

Ленты изготовленные из поливинилхлоридного пластика предназначены для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей.

ЛВ-40 ленты из поливинилхлоридного пластика с температурой хрупкости минус 40оС , для эксплуатации в умеренном климатическом районе

ЛВ-40 Т ленты из поливинилхлоридного пластика с температурой хрупкости минус 40оС , для эксплуатации в умеренном и жарком сухом климатических районах

ЛВ-50 ленты из поливинилхлоридного пластика с температурой хрупкости минус 50оС , для эксплуатации в умеренном климатическом районе

Размеры выпускаемых лент:

- 20x0,9мм
- 20x1,5 мм
- 40x0,9мм
- 15x1,5мм
- 15x0,65мм

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Характеристики

Техническая консультация

Наименование показателя	Нормы для марок		
	ЛВ-40	ЛВ-50	ЛВ-40Т
1. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см), не менее	14,7 (150)	9,8 (100)	14,7 (150)
2. Водопоглощение, %, не более		0,5	
3. Электрическая прочность, кВ/мм, после воздействия при 20 °С в течение 24 ч, не менее:			
а) натра едкого ГОСТ 4328-77, 50%-ного		15	
б) соляной кислоты, концентрированной ГОСТ 3118-77	5	—	5
в) трансформаторного масла		15	
4. Категория стойкости к горению по ГОСТ 28157-89, метод Б, размеры образца: толщина — 3 мм, ширина — 10 мм	ПВ-1*	ПВ-1*	ПВ-0*
5. Удельное объемное электрическое сопротивление Ом.см не менее			
При 20°С	$1 \cdot 10^{12}$	$1 \cdot 10^{11}$	$1 \cdot 10^{12}$
При 70°С	$1 \cdot 10^{10}$	$1 \cdot 10^9$	$1 \cdot 10^9$

*Материалы, отнесенные к категории

ПВ-0, должны удовлетворять следующим требованиям: время горения образца не должно превышать 10 с после каждого приложения пламени.

ПВ-1, должны удовлетворять следующим требованиям: время горения образца не должно превышать 30 с после каждого приложения пламени.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента ПВХ

По вопросам приобретения Лента ПВХ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов