



Ленты стеклобандажные состоят из элементарных стеклянных нитей, ориентированных в продольном направлении, пропитанных полиэфирно-эпоксидным лаком. Стеклобандажная лента применяется для бандажирования якорей, роторов электрических машин класса изоляции F (ЛСБЭ-155) и H (ЛСБЭ-180).

Основные технические характеристики ЛСБЭ-155, ЛСБЭ-180:

Наименование показателя	Метод испытания	Единица измерения	ЛСБЭ-155	ЛСБЭ-180
Номинальная толщина	ТУ 6-19-394-88	мм	0,2 +0,05 -0,02	0,2 +0,05 -0,02
Массовая доля компонентов: — связующего — летучих — растворимых в-в не менее	ТУ 6-19-394-88	%	24±2 0,7-1,8 90	24±2 0,7-2,3 90
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее	ТУ 6-19-394-88	МПа	720	720

Ленты стеклобандажные поставляются в роликах шириной 20 ± 2 мм, диаметром до 300 мм, намотанными на жесткую втулку с внутренним диаметром 76 мм. Диаметр паковки внешний 280 ± 20 мм.

Гарантийный срок хранения (при температуре не более 25°C) – 6 месяцев со дня изготовления. Транспортирование и хранение лент производится в соответствии с ГОСТ 26103.

По вопросам приобретения **Лента стеклобандажная ЛСБЭ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов