

**Ф4К20 ТУ 2245-142-05807960-2001**

Ленты **Ф4К20** получают методом строгания цилиндрической заготовки из композиции Ф4К20.

Лента Ф4К20 предназначена для изготовления деталей антифрикционного назначения: накладных направляющих металлорежущих станков, опор скольжения и прочих изделий, используемых в станкостроении и других отраслях машиностроения.

**Технические требования:**

Наименование показателей	Норма
1. Прочность при разрыве в продольном направлении, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	11,7 (120)
2. Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %, не менее	65

**Толщина и допуск по толщине ленты из Ф4К20, мм**

<b>Толщина ленты</b>	0,12	0,145	0,18	0,193	0,215	0,26	0,31	0,415	0,505	0,6	0,7
<b>Допуск</b>	0,005	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,08



Ленты из фторопластовой композиции

Толщина ленты	0,805	0,99	1,24	1,4	1,58	1,96	2,37	2,775	3,185	4,03
Допуск	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16	0,2	0,24	0,28	0,32	0,4

По согласованию с потребителем могут быть изготовлены ленты из **Ф4К20** других размеров.

#### **Ф4К15М5 - Л и Ф4К15М5 - Л - ЭА. ТУ 6-0505-138-80**

Ленты марок **Ф4К15М5-Л** и **Ф4К15М5-Л-ЭА** предназначены для изготовления деталей антифрикционного назначения: накладных направляющих металлорежущих станков, опор скольжения и т.п., используемых в станкостроении и других отраслях машиностроения.

Ленту марки **Ф4К15М5-Л** получают методом строгания цилиндрической заготовки из композиций Ф4К15М5 по ТУ 6-05-1413-76.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ленты марки **Ф4К15М5-Л-ЭА** получают обработкой ленты марки Ф4К15М5—Л с двух сторон тлеющим разрядом.

Ленту марки **Ф4К15М5-Л-ЭА** можно крепить к металлическим основаниям различными клеями (например, клеями на основе эпоксидной смолы К-153А или Б и др.).

Гарантийный срок хранения ленты Ф4К15М5-Л — **3 года со дня изготовления.**

Гарантийный срок хранения ленты Ф4К15М5-Л-ЭА — 1 год со дня изготовления (обработки тлеющим разрядом).

**Размеры лент из композиций:**

Размеры	Марка	
	Ф4К15М5-Л	Ф4К15М5-Л-ЭА
Толщина, мм	1,0 — 3,0	1,0
Допуск на толщину, мм	±0,15	±0,15
Ширина, мм	60 — 140	140
Допуск на ширину, мм	-1,0	-1,0
Длина, м	не менее 0,6	не менее 1,0

По вопросам приобретения **лент из фторопластовой композиции** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ленты из фторопластовой композиции

заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов