



[Пластичные подшипниковые смазки SKF](#)

АНАЛОГ ➡

Многоцелевая индустриальная и автомобильная пластичная смазка SKF.

LGMT 3 — высококачественная пластичная смазка SKF на основе литиевого мыла, имеющая 3-й класс консистенции по NLGI. Смазка LGMT 3 является многоцелевой и подходит для широкого диапазона применений в промышленности и автомобильной технике.

Высокая стабильность качества, разнообразные фасовки, доступность ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОГО инструмента (шприцов, насосов и т.д.) делает смазку SKF отличным выбором для ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОГО использования.

Смазка SKF LGMT 3 поставляется в разнообразных фасовках: картридж 420 мл, банка 0,5 кг, банка 1 кг, банка 5кг, банка 18 кг, бочка 50 кг, бочка 180 кг.

Особенности смазки LGMT3

Пластичная смазка LGMT 3 обладает целым рядом особенностей, среди них выделяются:

- Устойчивость к окислению
- Механическая стабильность
- Хорошие антикоррозионные свойства

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Области применения

- Сельскохозяйственное оборудование
- Ступицы легковых автомобилей
- Конвейеры
- Малые и средние электродвигатели
- Промышленные вентиляторы

Техническая консультация

Рабочие условия подшипников

Температура	Средняя
Частота вращения	Средняя
Нагрузка	От низкой до средней
Вертикальный вал	+
Быстрое вращение наружного кольца	o
Колебательное движение	—
Сильные вибрации	+
Ударная нагрузка или частые пуски	—
Малошумность	—
Малое трение	o
Антикоррозионные свойства	o
+ = Рекомендуется o = Допустимо — = Не подходит	

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Технические характеристики**

Код DIN 51825	КЗК-30
Тип мыла	Литиевое
Класс консистенции по NLGI	3
Цвет	Янтарный
Тип базового масла	Минеральное
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +120
Температура каплепадения	
DIN ISO 2176, °C	180 мин
Вязкость базового масла:	
+40 °C, мм ² /с	120-130
+100 °C, мм ² /с	12
Пенетрация по DIN ISO 2137:	
60 ударов, 10 ⁻¹ мм	220 — 250
100 000 ударов, 10 ⁻¹ мм	280 макс.
Механическая стабильность:	
Стаб. при перекачивании, 50 ч при 80 °C, 10 ⁻¹ мм	295 макс.
Тест SKF V2F	'М'
Антикоррозийная защита:	
SKF Emscor:	
— стандарт ISO 11007	0 — 0
— тест на вымывание	0 — 0
— вымыв. морской водой (100% морская вода)	—
Водостойкость	
DIN 51 807/1, 3 часа при +90 °C	2 макс.
Маслоотделение	
DIN 51 817, 7 дней при +40 °C, статист., %	1 — 3
Смазывающая способность	
SKF R2F, тест В при +120 °C	Прошел



LGMT 3 Пластичная смазка SKF

Коррозия меди

DIN 51 811, 110 °C

2 макс. (+130 °C)

Срок службы

Тест SKF R0F L50 при 10 000 об/мин, ч.

1000 мин. при +130 °C

Антизадирные свойства

Абразивный износ DIN 51350/5, 1400Н, мм

—

4 шариковый тест, DIN 51350/4

—

Фреттинг-коррозия

ASTM D4170 (мг)

—

Обозначение

LGMT 3/(размер упаковки)

По вопросам приобретения LGMT 3 Пластичная смазка SKF и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов