



Листы из коррозионностойкой стали марки 07X16H6 (ЭП288; СН-2А), 07X16H6-Ш (ЭП288-Ш; СН-2А-Ш)

Область применения: Баллоны для сжатых газов, паяные детали, работающие при температуре до 350 °С

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Коррозионностойкая сталь переходного (аустенито-мартенситного) класса

Технические характеристики

Механические свойства холоднокатаных листов толщиной от 1,0 до 4,0 мм и горячекатаных листов толщиной от 3,0 до 4,0 мм при температуре испытаний 20 °С по ТУ 14-1-2375-77: В состоянии поставки: Временное сопротивление (σ_B) - не более 1180 МПа; Предел текучести ($\sigma_{0,2}$) — не более 390 МПа; Относительное удлинение (δ_5) — не менее 20 %. После термической обработки: Временное сопротивление (σ_B) - не менее 1078 МПа; Предел текучести ($\sigma_{0,2}$) — не менее 833 МПа; Относительное удлинение (δ_5) — не менее 12 %.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 14-1-2375-77

Наименование: Сталь тонколистовая коррозионностойкая марки 07X16H6-Ш (ЭП288-Ш)

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 14-1-2375-77

Наименование: Изменение № 2 к ТУ 14-1-2375-77

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Листы из коррозионностойкой стали марки 07X16H6 (ЭП288; СН-2А), 07X16H6-Ш (ЭП288-Ш; СН-2А-Ш)

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 14-1-2375-77
Наименование: Изменение № 3 к ТУ 14-1-2375-77

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 4 к ТУ 14-1-2375-77
Наименование: Изменение № 4 к ТУ 14-1-2375-77

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 6 к ТУ 14-1-2375-77
Наименование: Изменение № 6 к ТУ 14-1-2375-77

По вопросам приобретения Л и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов