



Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВЖЛ21-ВИ

Область применения:

Детали турбины ГТД, длительно работающие при температуре до 1000 °С

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Патент: Патент РФ

Основная информация

Детали турбины ГТД, длительно работающие до 1000 °С

Технические характеристики

Механические свойства при температуре испытания 20 °С по ТУ 1-595-1-1343-2012:

Временное сопротивление (σ_B) — не менее 950 МПа;

Относительное удлинение (δ) — не менее 5 %;

Длительная прочность при температуре испытаний 975 °С, не менее 40 ч — 225 МПа.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-1-1343-2012

Наименование: Литая прутковая (шихтовая) заготовка из жаропрочного сплава на основе никеля марки ВЖЛ21-ВИ

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-1343-2012

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВЖЛ21-ВИ

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-1343-2012

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 1-595-1-1343-2012

Наименование: Изменение № 2 к ТУ 1-595-1-1343-2012

По вопросам приобретения литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВЖЛ21-ВИ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов