Область применения:

Детали ГТД с монокристаллической структурой, работающие до максимальной температуры 1150 °С
Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»
Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»
Патент: Патент РФ

Основная информация

рекомендуемая максимальная температура эксплуатации 1150 °С

Технические характеристики

Длительная прочность при температуре испытаний 1000 °С, на базе 80 ч — не менее 300 МПа

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: ТУ 1-595-1-1117-2009
Наименование: Литые прутковые (шихтовые) заготовки из жаропрочного сплава марки ВЖМ6-ВИ.

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: ТУ 1-92-163-90
Наименование: Отходы литейных жаропрочных сплавов

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90
Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90
Наименование: Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90
Наименование: Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90
Наименование: Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-1117-2009
Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-1117-2009

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 1-595-1-1117-2009
Наименование: Изменение № 2 к ТУ 1-595-1-1117-2009

По вопросам приобретения литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВЖМ6-ВИа и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: