



Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВЖМ8-ВИ

### **Область применения:**

Детали ГТД с монокристаллической структурой, работающие до максимальной температуры 1170°C

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Патент: Патент РФ

### **Основная информация**

Рекомендуемая максимальная температура эксплуатации 1170 °C

### **Технические характеристики**

Временное сопротивление (ов) при температуре испытаний 20 °C — не менее 1100 МПа Длительная прочность при температуре испытаний 1100 °C, на базе 80 ч — не менее 180 МПа

### **Нормативная документация**

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-1-1243-2011

Наименование: Литая прутковая (шихтовая) заготовка рений-рутений содержащего жаропрочного никелевого сплава марки ВЖМ8-ВИ

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-92-163-90

Наименование: Отходы литейных жаропрочных сплавов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВЖМ8-ВИ

Вид документа: Технические условия (ТУ)  
Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90  
Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90

Вид документа: Технические условия (ТУ)  
Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90  
Наименование: Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90

Вид документа: Технические условия (ТУ)  
Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90  
Наименование: Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90

Вид документа: Технические условия (ТУ)  
Обозначение: Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90  
Наименование: Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90

Вид документа: Технические условия (ТУ)  
Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-1243-2011  
Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-1243-2011

По вопросам приобретения литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВЖМ8-ВИ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов