



Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВИНЗ-ВИ

### **Область применения:**

Детали турбины ГТД, длительно работающие при температуре до 1200 °С

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Патент: Патент РФ

### **Основная информация**

Детали турбины ГТД длительно работающие 1200 °С

### **Технические характеристики**

Предел длительной прочности определяют по ТУ1-595-1-1301-2012:

— при температуре испытаний 975°С, на базе не менее 40 ч - 392 МПа;

— при температуре испытаний 1000°С, на базе не менее 80 ч - 300 Мпа.

### **Нормативная документация**

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-1-1301-2012

Наименование: Литая прутковая (шихтовая) заготовка из жаропрочного интерметаллидного сплава марки ВИНЗ-ВИ

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-1301-2012

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-1301-2012

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВИНЗ-ВИ

По вопросам приобретения литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВИНЗ-ВИ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов