

Эмульсол для приготовления разделительного состава для смазывания форм и опалубки. Изготовлен на основе композиции минеральных масел, эмульгаторов и специальных присадок. Способствует существенному повышению качества поверхности бетона, которая становится гладкой и однородной и на которой полностью отсутствуют поры.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Смешиваемый с водой, многоцелевой отделитель опалубки.
- Не содержит растворители.
- Не обесцвечивает поверхность бетона.
- Экономичен в использовании.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Lubric Oil 100 может использоваться для всех распространённых типов опалубки на бетонных заводах и в строительстве, а также для не впитывающей опалубки (бакелитовая опалубка) и для пластиковых опалубок.

Lubric Oil 100 предотвращает прямой контакт опалубки с бетонной поверхностью. Таким образом можно избежать повреждения поверхности бетона. Благодаря чему время жизни опалубки будет продлено и увеличена рентабельность производства.

Lubric Oil 100 не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка, укладка плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.). Наносится с помощью прокатки, кисти или распылением. Может наноситься на вертикальную или горизонтальную опалубку, нагреваемую до 60 °C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка для бетонных форм и опалубки Lubric Oil 100 применяется в виде 20...80 %-ой водной эмульсии. Допускается применение в неразведенном виде.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать спектр консистентных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, очистителей и антикоррозийных продуктов ОКТАМІХ. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.oktamix.ru или у представителей ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС» вашем регионе.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5-35°C. Избегать глубокого замораживания продукта. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.

Техническая консультация

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Типичное значение
Внешний вид	Визуально	Жидкость от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета
Плотность при 20°C	г/см ³	0,840,90
Температура вспышки	°C	>200
Вязкость при 40°C	сСт	1430
Температура эксплуатации	°C	060

По вопросам приобретения LUBRIC OIL 100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов





просим вас обратиться к менеджерам: