



- **Международное название** Technical burnt magnesia
- **Синонимы** Окись магнезия, Оксид магнезия
- **Формула:** MgO
- **Нормативно-техническая документация** ГОСТ 844-79
- **Внешний вид** Порошок белого цвета

Техническая консультация

Показатели качества	
Наименование показателя	Требования ГОСТ Марка В
1. Массовая доля окиси магнезия (MgO), %, не менее	90
2. Массовая доля окиси кальция (CaO), %, не более	2,5
3. Массовая доля железа в пересчете на окись железа, %, не более	0,1
4. Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка, %, не более	0,15
5. Массовая доля хлоридов в пересчете на Cl, %, не более	0,08
6. Массовая доля марганца, %, не более	0,006
7. Потери в массе при прокаливании, %, не более	7,5
8. Остаток при просеве на сите с сеткой № 014 (ГОСТ 6613-86), %, не более	0,1
9. Насыпная плотность, г/см ³ , не более	0,45

По вопросам приобретения магнезия жженая техническая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Магnezия жженая техническая

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов