



Магnezия жженая представляет собой порошок белого цвета. Применяется в резинотехнической, шинной, электротехнической, керамической, химической, строительной и других отраслях промышленности.

Техническая консультация

Физические свойства гидроксида лития:

марка LUVOMAG MO72

Наименование показателя	Наименование показателя Показатели
Внешний вид	Кристаллический сыпучий порошок белого цвета
Массовая доля оксида магния (MgO) %, не менее	97,00
Массовая доля оксида кальция (CaO) %, не более	0,95
Массовая доля железа в пересчете на окись железа (Fe ₂ O ₃) %, не более	0,08
Удельная поверхность (BET), м ² /г	70
Потери при прокаливании, % не более	7,00

Техническая консультация

марка LUVOMAG MO87

Наименование показателя	Наименование показателя Показатели
Внешний вид	Кристаллический сыпучий порошок белого цвета
Массовая доля оксида магния (MgO) %, не менее	98,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Магnezия жженая

Массовая доля оксида кальция (CaO) %, не более	1,0
Массовая доля железа в пересчете на окись железа (Fe ₂ O ₃) %, не более	0,1
Удельная поверхность (BET), м ² /г	170
Потери при прокаливании, % не более	10

[Техническая консультация](#)

Требования безопасности

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	3
Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Не горюч, пожаро- и взрывобезопасен.
Опасность для человека	Вызывает раздражение верхних дыхательных путей.
Средства индивидуальной защиты	Пылезащитная спецодежда, средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы ШБ-1 «Лепесток»), рукавицы, специальная обувь. Должны соблюдаться меры личной гигиены, мытье рук перед приемом пищи, прием пищи в специальных помещениях.

По вопросам приобретения Магnezия жженая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Магnezия жженая

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов