



Техническая консультация

	Sn (олово), %	Sb (сурьма), %	Pb (свинец), %
Припой ПОССу 61-0,5	59-61	0,05-0,5	Остальное
Припой ПОССу 50-0,5	49-51	То же	То же
Припой ПОССу 40-0,5	39-41	>>	>>
Припой ПОССу 35-0,5	34-36	>>	>>
Припой ПОССу 30-0,5	29-31	>>	>>
Припой ПОССу 25-0,5	24-26	>>	>>
Припой ПОССу 18-0,5	17-18	>>	>>

Область применения: Лужение и пайка жести, обмоток электрических машин, монтажных элементов, моточных и кабельных изделий, радиаторов и листового цинка, оцинкованных деталей холодильных агрегатов, теплообменников, электроламп, кабельных оболочек электротехнических изделий, тонколистовой упаковки.

По вопросам приобретения малосурьмянистые припои и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: