



Marisol ® CW Approved Cooling Water Scale and Corrosion Inhibitor

Жидкий реагент на основе нитрит/боратовых компонентов для защиты от коррозии, накипи и отложений.

Назначение

Для использования в дизельных двигателях и основных и вспомогательных систем охлаждения воды, не содержащих алюминиевые покрытия

Преимущества

Aquamarine Marisol ® CW не содержит хроматы. Его можно смешать с обычным антифризом (например, на основе гликолей) или добавками с содержанием воды и охлаждающих компонентов.

Умеренное превышение дозировки допустимо. Рекомендуемые ограничения должны соблюдаться совместно с инструкциями производителей двигателей.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Aquamarine Marisol ® CW разработан для использования в дизельных двигателях и основных и вспомогательных систем охлаждения воды, не содержащих алюминиевые покрытия;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Aquamarine Marisol ® CW желательно использовать вместе с озонированной или деионизированной водой с жесткостью, максимально близкой к нулю. Этот тип воды химически чистый и образует меньше отложений. Однако, эта вода также более агрессивна и содержит больше кислорода и поэтому нуждается в тщательной химической обработке.

Допустимо использование обычной водопроводной воды, однако только в том случае, если вода другого качества недоступна. Жесткость не должна превышать 10 р.р.м. и pH должна быть такой, чтобы в очищенной воде не превышать уровень pH 10.

РАЗМЕР ДОЗИРОВКИ

Дозировка Значение PH 8,5 – 10,0 Концентрация нитритов 1000 – 2000 р.р.м.

НАЧАЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА

Дозировка в необработанной системе с 6 литрами Aquamarine Marisol ® CW на м3 охлажденной воды достигнет минимального уровня 1000 р.р.м и с 9 литрами Aquamarine Marisol ® CW среднего уровня 1500р.р.м. Если тесты показывают слишком низкую концентрацию ©, Дополнительная дозировка (количество) л./м3 должна быть выполнена для достижения среднего уровня 1500 р.р.м: $Q = 9 - (0.006 \times C)$ ПРИМЕР Тест наглядно показывает 800 р.р.м нитритов в 15 м3 системе охлаждения воды . $Q = 9 - (0.006 \times 800) = 4.2 \text{ л/м3} = 4,2 \times 15 = 63$ литра потребуются. Дозировка должна быть выполнена с помощью дозатора насоса или вручную в головном баке в течение 20-30 минут, при условии, если по меньшей мере часть воды циркулирует через него.



Marisol ® CW Approved Cooling Water Scale and Corrosion Inhibitor

По вопросам приобретения **жидкого реагента Marisol ® CW Approved Cooling Water Scale and Corrosion Inhibitor** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов