



Техническая консультация

Castrol Viscogen:	KL 3	KL 9	KL 15	KL 23	KL 130	KL 300
Цвет:	зеленый					
Плотность при температуре +15°C (кг/м³):	927	964	947	954	933	925
Кинематическая вязкость при темп. +40°C (мм²/с):	31.5	99.1	218.8	248	1571	4032
Кинематическая вязкость при темп. +100°C (мм²/с):	6.42	12.17	20.07	23.03	96.78	210
Температура вспышки, °C:	—	—	—	—	—	—
Температура застывания, °C:	-60	-51	-42	-45	-27	-18
Индекс вязкости:	—	—	—	—	—	—

ОПИСАНИЕ:

Имеют исключительно высокие противоизносные характеристики. Устойчивые к старению, смешиваются с минеральными маслами, нетоксичные, клейкие, с хорошей проникающей способностью, химически стабильные.

Даже при высоких температурах образования осадка (отстоя) не происходит. Исключительно низкие потери на выпаривание. Хорошая совместимость с масло-стойкими уплотнительными материалами и красками. Универсальны.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CASTROL VISCOGEN KL 3, 9, 15, 23, 130, 300

Синтетические масла Castrol Viscogen применяются для всех типов цепей (звеньев), работающих при высоких температурах и напряжениях, а также для подшипников качения и скольжения. Рабочая температура: до +250°C/+482F. Обладают допуском USDA H2.

По вопросам приобретения **CASTROL VISCOGEN KL 3, 9, 15, 23, 130, 300** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов