



Масло электроизоляционное МДПН-С



Масло МДПН-С — электроизоляционное синтетическое масло для электродвигателей погружных насосов, изготавливается в соответствии с ТУ -0253-009-26607805-2009, изм №1,2,3. Представляет собой синтетическое масло с добавлением присадок, способствующих повышению термоокислительных свойств. Обладает высокой устойчивостью к осадкообразованию, хорошей антиокислительной стабильностью и устойчивостью к низким температурам.

Применение

Название данного масла само за себя говорит о сфере применения — это погружные маслозаполненные электродвигатели. МДПН-С в основном находит применение в электродвигателях погружных насосов нефтегазодобывающего оборудования.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Наименование показателей	Норма согласно ГОСТ (ТУ)
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	230
Вязкость кинематическая при 50°С, мм²/с , в пределах	18-27
Температура застывания, °С, не выше	-45
Массовая доля воды, %, не более	отсутствие
Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутствие
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие
Содержание серы, %, не более	0,03
Плотность при 20°С, кг/м³, не более	850
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,02
Испытание на коррозию пластинок из стали и меди	выдерживает
Тангенс угла диэлектрических потерь при 50 Гц, 90°С, % не более	0,5
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°С, Ом·см, не ниже	1·10 ¹⁴
Электрическая прочность при 50 Гц, 20°С, % кВ/мм, не менее	25
Стабильность против окисления при 160°С, 14 час с медным катализатором	0,1 отсутствие
а) кислотное число окисленного масла, мг. КОН/г, не более	
б) содержание осадка, %, не более	0,3
Содержание селективных растворителей, %, не более	
Температура самовоспламенения, °С, не менее	165



Масло электроизоляционное МДПН-С

По вопросам приобретения Масло электроизоляционное МДПН-Си получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов