



Масло И-Т-С-220

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Масло И-Т-С-220

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Масло И-Т-С-220



ТУ 0253-003-77820966-2006

Масло И-Т-С-220 (БМ) представляет собой нефтяное масло селективной очистки с антиокислительной противоизносной, антиржавейной, антипенной и депрессорной присадками. Область применения Предназначено для узлов трения современных бумаго-картоноделательных машин.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая, мм ² /с (сСт), при 40°С, в пределах	198 — 242
Индекс вязкости, не менее	90
Зольность %, не более	0,3
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	910
Кислотное число масла, мг КОН на 1 г. масла, не более	1,5
Содержание механических примесей	Отсутствие
Содержание воды	следы
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	220
Температура застывания, °С, не выше	-15
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	7,0
Массовая доля цинка, %, не менее	0,08
Трибологические характеристики на ЧШМ при 20°С: показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс) в течение 1 часа, мм, не более	0,6
Стабильность против окисления: массовая доля осадка после окисления, %, не более	0,05
Степень чистоты, мг на 100 г масла	Не нормируется
Коррозия на медной пластинке при 120°С в течение 48 часов	Выдерживает

По вопросам приобретения масла И-Т-С-220 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов