



И-20А, И-30А, И-40А — промышленные масла подгруппы А, представляющие собой очищенные дистиллятные и остаточные масла или их смеси без присадок, применяющиеся в машинах и механизмах промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел, а также в качестве гидравлических жидкостей и базовых масел. Масла промышленные **И-20А, И-30А, И-40А** имеют следующие эксплуатационные свойства:

- могут находиться в контакте с различными металлами;
- не меняют свойств в условиях повышенных температур и давлений;
- не содержат механических примесей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла промышленные наиболее широко используется:

- в гидравлических системах промышленного оборудования;
- в строительных, дорожных и других машинах, работающих на открытом воздухе;
- в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах автоматических линий, станочного оборудования, прессов.

Эксплуатационные характеристики масел И-20А, И-30А, И-40А позволяют использовать его для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков, а также многих других механизмов, где нет необходимости использовать специальные масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Помогают продлить срок службы оборудования;
- Обеспечивают надежную защиту механизмов от агрессивных сред;
- Могут быть использованы как базовая часть при производстве других смазочных масел.



Масло промышленное И-20,30,40А

Техническая консультация

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	И-20А	И-30А	И-40А
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	29-35	41-51	61-75
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	0,03	0,05	0,05
Зольность, %, не более		0,005	
Массовая доля серы, %, не более	1,0	1,0	1,1
Содержание механических примесей		Отсутствие	
Содержание воды		Следы	
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	890	890	900
Температура застывания, °С, не выше		-15	
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	2,0	2,5	3,0
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200	210	220
Стабильность против окисления: • Приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более	0,3	0,4	0,4
• Приращение смол, %, не более	2,0	3,0	3,0
Содержание растворителей в маслах селективной очистки		Отсутствие	

По вопросам приобретения **Масла промышленного И-20,30,40А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов