



Предназначено для консервации металлических изделий при межоперационном хранении, а также для их консервации на период транспортирования и длительного хранения.

Способ применения: масло консервационное наносится на поверхность металлических изделий распылением, вручную кистью при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 15 °С. После нанесения на поверхность избытку масла дать стечь.

Масло допускается нагревать до температуры не выше 700 °С.

Техническая консультация

Наименование показателя	Характеристика и норма	
	Марка А	Марка Б
1. Внешний вид	Маслянистая жидкость темно-коричневого цвета	
2. Вязкость условная при 200С, с	не менее 50	25-40
3. Содержание воды, %	Отсутствие	Отсутствие
4. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,07	0,07
5. Защитные свойства	3,0	3,0
5.1 Время защиты стали 10 в растворе электролита, сутки, не менее	0,5	0,5
5.2 Площадь коррозионного поражения стали 10 при воздействии бромистоводородной кислоты, %, не более		
6. Вязкость кинематическая при 400С, мм ² /с	70-90	—
Примечание: песок и другие абразивные вещества в числе механических примесей не допускаются.		



Масло консервационное «Белакор»

По вопросам приобретения **консервационного масла «Белакор»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов