



Минеральное масло с комплексом вязкостных, антикоррозионных и ингибирующих присадок, предназначенное для долговременной защиты от атмосферной коррозии изделий и механизмов, хранящихся под укрытием. Масло консервационное К-17 по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ К-17**

Предназначено для применения в качестве консервационной жидкости различных металлических изделий, машин и механизмов, ей и агрегатов, сборных элементов конструкций и т.п., хранящихся под открытым небом на специальных площадках. Нанесение на поверхность узлов и деталей масла позволяет защитить их от негативного воздействия атмосферных явлений и образования отложений ржавчины. Консервационный период до 5 лет. В большинстве случаев не требует расконсервации.

### **Рекомендуемые сферы применения:**

- моторы силовых установок (без разбора и слива масла);
- запчасти машин и механизмов (металлические элементы);
- изделия из черных и цветных металлов и сплавов;
- элементы металлоконструкций (в т.ч. сборные) и т.д.

### **Техническая консультация**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Типичные физико-химические характеристики К-17**

Показатель	Ед.изм.	Типичное значение
Внешний вид	—	Жидкость от тёмно-желтого до тёмно-коричневого
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с	15,5-21,0
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, не более	%	0,05
Зольность	%	1,35...2,4
Массовая доля механических примесей, не более	%	0,07
Температура застывания, не более	°С	-77
Температура вспышки, не менее	°С	147
Температура самовоспламенения, не менее	°С	270

**Преимущества :**

- Долгосрочная защита от атмосферной коррозии.
- Лёгкость нанесения благодаря высокой подвижности.
- Эффективные антикоррозионные свойства обеспечивающие надёжную защиту металлическим поверхностям.

**Хранение**

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5–35°С. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24 месяца.

По вопросам приобретения Масло консервационное К-17 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло консервационное К-17

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов