



Предназначено для консервации изделий на период их транспортирования и длительного хранения, а также для межоперационной противокоррозионной защиты заготовок, деталей и сборочных единиц.

#### Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Однородная темно-коричневая жидкость
Вязкость условная по ВЗ-4 при 20 °С, с, в пределах	30-50
Содержание воды, %	Отсутствие
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05
Время защиты стали 10 в электролите, сутки, не менее	10,0

По вопросам приобретения консервационного масла МК-М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру: