

**ТУ 0253-027-06377289-2000**

Применяется для консервации листового и профильного проката, в том числе холоднокатанной, автолистовой и оцинкованной стали. А также для защиты от коррозии труб, оборудования, запасных частей и других изделий, изготовленных из углеродистой и легированной стали, чугуна, меди, латуни и алюминиевых сплавов на период их хранения и транспортирования. Обладает высокими свойствами защиты металлов от атмосферной коррозии.

Разрабатывалось для консервации холоднокатанной, горячекатанной и оцинкованной стали при поставках металла на российский рынок и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики			
№	Показатель	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета	визуально
2	Запах	специфический, не раздражающий	органолептически
3	Кинематическая вязкость при 50 ⁰ С, мм ² /с (сСт), в пределах	20,00 — 45,00	ГОСТ 33
4	Температура вспышки в открытом тигле, ⁰ С, не ниже	130	ГОСТ 4333
5	Температура застывания, ⁰ С, не выше	— 10	ГОСТ 20278
6	Кислотное число, мг КОН/г, не более	5	ГОСТ 5985
7	Содержание воды, %, не более	0,9	ГОСТ 2477

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



8	Содержание механических примесей, %, не более	0,05	ГОСТ 6370
9	Защитные свойства: — при повышенных значениях относительной влажности и температуры воздуха с периодической конденсацией влаги на образцах, циклы, не менее — при воздействии соляного тумана, часы, не менее — при постоянном погружении в электролит, часы, не менее — при воздействии бромистоводородной кислоты	40 7 20 выдерживает	ГОСТ 9.054 метод 1 метод 3 метод 4 метод 5

По вопросам приобретения масла консервационного Росойл-700 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: