



Техническая консультация

Технические характеристики

Кинематическая вязкость, мм ² /с:	
при 50°C, не менее	8,3
при -40°C, не более	6500
Температура вспышки, °C:	
в закрытом тигле, не ниже	140
застывания, не выше	-55
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,04
Содержание водорастворимых кислот, щелочей, воды, механических примесей	Отсутствие
Термоокислительная стабильность, ч (температура, °C)	10 (120)
Показатели после окисления:	
Кинематическая вязкость, мм ² /с, не более:	
при 50°C	—
при -40°C	—
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,25
Массовая доля осадка, нерастворимого в изоктане, %, не более	0,10
Коррозия на пластинках, г/м ² , не более:	
сталь ШХ15	—
медь М1 и М2	—
алюминиевый сплав АК4	—
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	885
Трибологические характеристики на ЧШМТ при (20±5)°C:	
критическая нагрузка, Н, не менее	—



Масло МК-8

показатель износа при осевой нагрузке 196 Н, не более	—
---	---

По вопросам приобретения Масло МК-8 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов