



- Закалочное масло МЗ-16 используется для закалки металлов.
- Обладает высокой химической стойкостью — не вступает в химические реакции с металлами в процессе их закалки.
- Закалочное масло МЗ-16 может использоваться в работах как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении.

#### Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Подробная информация о товаре:**

<b>Наименование показателей Закалочного масла МЗМ-16</b>	<b>Норма</b>	<b>Метод испытания</b>
кинематическая вязкость при 50°C, сСт, в пределах	14,5 - 19	ГОСТ 33-82
соответствующая ей условная вязкость, условных градусов, в пределах	2,3 - 2,8	ГОСТ 6558-85
вязкость кинематическая при 40°C, сСт	не нормируется. определение обязательно	ГОСТ 33-82
температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	160	ГОСТ 6356-75
температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	170	ГОСТ 4333-87
коксуемость, %, не более	0,15	ГОСТ 19932-74
зольность, %, не более	0,07	ГОСТ 1461-75
число омыления, мг КОН на 1 г масла, не более	0,6	ГОСТ 17362-71
испытание на окисление		
потеря массы, %, не более	10	по п. 4.3. настоящих ТУ
вязкость кинематическая при 50°C, сСт, не более	22,5	ГОСТ 33-82
изменение температуры вспышки, определяемой в закрытом тигле, в сторону снижения, °С, не более	0	ГОСТ 6356-75
коксуемость, %, не более	0,3	ГОСТ 19932-74
массовая доля воды, %, не более	следы	ГОСТ 2477-65
массовая доля механических примесей, %, не более	0,01	ГОСТ 6370-83

По вопросам приобретения масла МЗ-16 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов



Масло МЗ-16

вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов