



Эпоксицированное соевое масло представляет собой прозрачную вязкую жидкость светло-желтого цвета. Имеет очень слабый запах. Обладает низкой летучестью и мигрируемостью, устойчивостью к экстракции маслами и моющими средствами. Не растворимо в воде. Смешивается с ароматическими углеводородами, бутанолом, кетонами, пластификаторами. Частично растворимо в алифатических углеводородах и этаноле.

Техническая консультация

Спецификация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Прозрачная, вязкая жидкость светло-желтого цвета без механических примесей, допускается легкая опалисценция
Кислотное число не более, мг КОН/г	0,6
Массовая доля непредельных соединений (йодное число) не более, г I ₂ /100 г	2,0
Эпоксицидное число (оксирановый кислород) не менее, %	6,2
Температура кристаллизации не более, °C	5
Содержание эпоксицидных групп г O ₂ /100 г	6,5-7,5
Массовая доля влаги и летучих веществ не более, %	0,1
Вязкость динамическая при температуре (25,0±0,5) °C не более, Па·с	0,7
Термостойкость при температуре (200±5) °C (понижение эпоксицидного числа) не более, %	0,5

Эпоксицированные соевое масло представляет собой нетоксичный эпоксицидный пластификатор и со-стабилизатор. Оно предназначено для применения в качестве стабилизатора-пластификатора поливинилхлорида и других хлорсодержащих полимеров.



Применяется в:

- производстве пленок, упаковочных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, кождама, садовых шлангов, кабельных пластикатов, клеев, мастик, герметиков, специальных красок;
- изготовлении игрушек и медицинских товаров из полимеров;
- очистке кислот и меркаптанов;
- качестве эпоксицидного растворителя;
- инсектицидах;
- качестве сырья при производстве функциональных жидкостей, топливных присадок, ПАВов;
- диспергировании пигментов;
- качестве заменителя многоатомных спиртов;
- производстве прокладок для металлических крышек для упаковки пищевой продукции;
- качестве рафинирующей добавки, целью которой является предотвращение образования хлороводорода во время термической обработки пленок ПВХ.

В упакованном виде должно храниться в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40 до +40 °С. Допускается хранение упакованного эпоксицированного соевого масла на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, или под навесом.

Транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов.

Гарантийный срок хранения эпоксицированного соевого масла от 6 месяцев с даты изготовления. Может храниться более 2 лет.

По вопросам приобретения Масло соевое эпоксицированное и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло соевое эпоксидированное

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов