



Масло ТМС-6



МАСЛО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ТМС-6 (ТУ 38.101826-85 с изм.1-4) – представляет собой дистиллятное масло из сернистых нефтей селективной очистки с композицией присадок, улучшающих смазывающее и антиокислительные свойства. Предназначено для смазывания и охлаждения валков и лент при холодной прокатке на многовалковых прокатных станах листов, полос и лент из легированных, электротехнических, углеродистых марок сталей и прецизионных сплавов.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



| №   | Наименование показателей                          | Нормы                                |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Внешний вид                                       | однородная<br>прозрачная<br>жидкость |
|     | Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с       |                                      |
| 2.  | — при 40°С, в пределах                            | 7,5 - 9,5                            |
|     | — при 50°С, в пределах                            | 5,5 - 6,5                            |
| 3.  | Кислотное число, мг КОН/г, в пределах             | 1,2 - 2,4                            |
| 4.  | Число омыления, мг КОН на 1 г масла, в пределах   | 2,5 - 6,0                            |
| 5.  | Зольность, %, не более                            | 0,45                                 |
| 6.  | Коксуемость, %, не более                          | 0,45                                 |
| 7.  | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 135                                  |
| 8.  | Температура застывания, °С, не выше               | минус 10                             |
| 9.  | Массовая доля механических примесей               | отсутствие                           |
| 10. | Массовая доля воды                                | следы                                |
| 11. | Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей    | отсутствие                           |
| 12. | Массовая доля цинка, %, не менее                  | 0,04                                 |
| 13. | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более    | 2,0                                  |
| 14. | Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более  | 0,870                                |

По вопросам приобретения масла ТМС-6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ТМС-6

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов