



Масло ТП-22Б (ТУ 38.401-58-48-92) вырабатывается из парафинистых нефтей с применением очистки селективными растворителями. Содержит присадки, улучшающие антикоррозионные, антиокислительные и деэмульгирующие свойства. Отличается от масла ТП-22С усиленными антиокислительными свойствами, меньшей склонностью к осадкообразованию при работе в оборудовании, а также большим сроком службы.

Область применения масла ТП-22Б

Предназначено для использования в турбокомпрессорах крупных производств аммиака, не имеет аналогов среди отечественных турбинных масел.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая, мм ² /с:	
при 50°C	—
при 40°C	28,8 — 35,2
Индекс вязкости, не менее	95
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,07
Температура, °C:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	185
застывания, не выше	-15
Массовая доля:	
водорастворимых кислот и щелочей	—
механических примесей	отсутствие
фенола	отсутствие

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
серы, %, не более	0,4
Стабильность против окисления, не более:	
осадок, % (мас. доля)	0,01
летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г	0,15
кислотное число, мг КОН/г	0,15
Стабильность против окисления универсальном приборе, не более:	
осадок % (мас. доля)	—
кислотное число, мг КОН/г	—
Зольность базового масла, %, не более	—
Число деэмульсации, с, не более	180
Коррозия на стальном стержне	Отсутствует
Коррозия на медной пластинке, группа	—
Цвет, ед. ЦНТ, не более	2,0
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	—

Почему следует приобретать у нас МАСЛО ТП-22Б ТУ 38.401-58-48-92:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ТП-22Б

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ТП-22Б ТУ 38.401-58-48-92, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло ТП-22Б

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ТП-22Б

ТУ 38.401-58-48-92 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла ТП-22Б ТУ 38.401-58-48-92 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов