



ГК — трансформаторное масло из сернистых парафинистых нефтей с использованием гидрокрекинга. Содержит противоокислительную присадку ионов.

Масло ГК обладает устойчивой диэлектрической прочностью и высокой стабильностью против окисления, не содержит механических примесей и воды. Надежно сохраняет подвижность при низких температурах и эффективно отводит тепло в процессе эксплуатации.

По эксплуатационным характеристикам **масло ГК** полностью соответствует требованиям стандарта МЭК 296 к маслам класса IIА.

Масло ГК может использоваться в электрооборудовании высших классов напряжения.

Техническая консультация

Наименование показателей ГК	Норма по ГОСТ(ТУ)
Кинематическая вязкость, мм ² /с при температуре	
50 °С	9
40°С	—
-30 °С	1200
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	895
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	135
Температура застывания, °С, не выше	-45
Кислотное число, мг КОН/г	0,01
Содержание:	



Масло трансформаторное ГК

водорастворимых кислот и щелочей	—
механических примесей	отсутствие
фенола	—
серы, % (мас. доля)	—
сульфирующихся веществ, % (об.), не более	—
Стабильность, показатели после окисления, не более:	
осадок, % (мас. доля)	0,015
летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г	0,04
кислотное число, мг КОН/г	0,1
Стабильность по методу МЭК, индукционный период, ч, не менее	150
Прозрачность	—
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %, не более	0,5
Цвет, ед. ЦНТ, не более	1
Коррозия на медной пластинке	выдерживает
Условия окисления при определении стабильности по методу ГОСТ 981-75:	
температура, °С	155
длительность, ч	14
расход кислорода, мл/мин	50

По вопросам приобретения **масла трансформаторное ГК** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов