



Масло ВНИИ НП-408, масло ВНИИ НП-6

Масло ВНИИ НП-408

ТУ 38.101700-77

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Вязкость кинематическая при 20°C, мм ² /с, в пределах	8,0÷11,5
Число омыления, мг КОН/г, в пределах	60÷100
Температура застывания, °С, не выше	минус 55
Температура вспышки, °С, не ниже	107
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,2

Область применения:

Масло ВНИИ НП-408 предназначено для смазывания высокопрецизионных шпинделей приборов, измеряющих округлость формы, и для других точных приборов.

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения - 5 лет.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ВНИИ НП-408, масло ВНИИ НП-6

Варианты фасовки: 1.Банка стеклянная, 1,0 дм³.

Масло ВНИИ НП-6

ТУ 38.001168-79

Основные показатели:

Внешний вид	Прозрачная жидкость желто-розового цвета с фиолетовым оттенком
Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с, не менее	3,1
Вязкость кинематическая при 50°С, мм ² /с, не менее	8,7
Вязкость кинематическая при минус 40°С, мм ² /с, не более	1800
Вязкость кинематическая при минус 45°С, мм ² /с, не более	3300
Температура застывания, °С, не выше	минус 65
Температура вспышки, °С, не ниже	215
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,1

Область применения:

Масло ВНИИ НП-6 предназначено для смазывания высокоскоростных и чувствительных шарикоподшипников.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ВНИИ НП-408, масло ВНИИ НП-6

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения - 2 года.

Варианты фасовки: 1.Банка стеклянная, 1,0 дмЗ.

По вопросам приобретения **масла ВНИИ НП-408, масла ВНИИ НП-6** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов