Массы керамические пластичные БРС-3, БРС-4, БРС-5

**Массы предназначены** для лепных и гончарных работ. Цвет готового черепка зависит от условий обжига: температуры и среды.

Цвет масс после обжига в окислительной среде при температуре 1050-1100гр.С колеблется:

- для БРС-3 от светло-коричневого до коричневого;
- для БРС-4 от светлого желтовато-рыжего до светло-коричневого;
- для БРС-5 от светло красновато-коричневого до светло-коричневого.

Техническая консультация

**Керамо-физические свойства:**

| Наименование масс | Влажность готового продукта, % | Остаток на сите 63мкм,% | Общая усадка массы, t°обжига 1060°С | Водопогло-щение, % , t°обжига 1060°С | Рекомендуемая t°обжига |
|---|---|---|---|---|---|
| БРС-3 | 24-26 | до 5,6 | до12% | 2,6 | 1060-1100 |
| БРС-4 | 24-26 | до 5,8 | до 8% | 13,0 | 1080-1120 |
| БРС-5 | 24-26 | до 5,5 | до 10,5% | 5,0 | 1080-1120 |

По вопросам приобретения **масс керамических пластичных БРС-3, БРС-4, БРС-5** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов