



Масса ШАМ-1 представляет собой смесь шамотного порошка с огнеупорными глинами (аналог конаковской шамотной массы), предназначена для изготовления декоративно-художественных изделий.

Масса имеет хорошие формовочные свойства и пониженную чувствительность к сушке. Подходит для обжига в газовых и электрических печах. Не содержит опоки. Цвет черепка колеблется от светлого желтоватого до песочного и рыжевато-желтоватого в зависимости от температуры обжига.

Керамо-физические свойства:

- Влажность не более 22%;
- Общая усадка не более 5,5%
- Дисперсность шамотного порошка 0-2,0 мм
- Температура обжига 1200-1320 оС.

Масса для тонкой художественной лепки

Светложгущаяся масса для миниатюрной лепки представляет собой порошкообразный продукт, предназначенный для изготовления мелких деталей для художественного оформления керамических изделий. Введение пигментов в массу позволяет получить разнообразную палитру цветовых оттенков.

Рекомендуемая температура обжига(обр.1 -1000-1100оС; обр.2 - 1280-1320оС)

Рецепт приготовления массы:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



100г. порошка

30 — 34мл воды

3 - 10г пигмента в зависимости от интенсивности окраски

Пигмент растворить в воде, добавить порошок, тщательно перемешать и, герметично упаковав, оставить для набухания на 24 часа.

Затем еще раз перемешать в целях равномерного окрашивания и увлажнения массы.

Во время работы рекомендуется руки смачивать в водном растворе глицерина для увеличения пластичности.

Неиспользованную массу хранить в герметичной упаковке. Перед употреблением при необходимости слегка увлажнить до рабочего состояния. Срок хранения приготовленной массы в герметичной упаковке до 1 мес.

Мертель шамотный

Мертели огнеупорные алюмосиликатные марок МШ-28, МШ-32, МШ-36 по ГОСТ 6137-97

Мертели шамотные применяются для связывания алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке (для кладки печей).

[Техническая консультация](#)

Наименование показателя	Норма для марки			
	ГОСТ 6137-97			
	МШ-28	МШ-31	МШ-36	МШ-39



Массовая доля, %	28	31	36	39
Al ₂ O ₃ , не менее	-	-	1,6	1,8
Fe ₂ O ₃ , не более	-	-	-	-
Потери массы при прокаливании	1,3-3,0	1,8-3,2	1,3-3,0	1,3-3,2
Огнеупорность, °С, не ниже	1650	1690	1730	1730
Массовая доля влаги, %, не более	5	5	5	5
Зерновой состав:	100	-	-	-
проход через сетку, %, не менее	60-94	100	100	100
№2	-	95	95	95
№1	-	60-85	60-90	60-85
№05	-	-	-	-
№009	-	-	-	-

По вопросам приобретения **масс керамических** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: