



## Назначение

Применяется для герметизации кислотных аккумуляторов (батарей).

## Техническая консультация

## Техническая характеристика

Внешний вид	однородная масса черного цвета	
2	Температура размягчения по методу «Кольца и шара», 0 С, не ниже	90
3	Глубина проникания иглы 0,1 мм при 25 °С, мм , не менее: — ЭП-10	45
	— БР-20	35
4	Водопоглощение на протяжении 24,0±0,1 ч.,% по массе не более	1,0
5	Теплостойкость, при температуре не ниже 60 °С, в течении, не менее 2 ч.	не должно быть вздутий и следов перемещения покровного состава

По вопросам приобретения **Мастики аккумуляторной марки ЭП-10, БР-20 ТУ У 26.8-00292698-006:2007** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов