

**ТУ 21-27-57-80**

Битумно-эмульсионные кровельные мастики АНК-1 и АНК-2 готовят на основе быстрораспадающейся анионной битумной эмульсии с введением в нее продукта взаимодействия кубовых остатков синтетических жирных кислот с алюминатом натрия, латекса и наполнителей.

Применение для заливки муфт кабельных соединений, концевых заделок силовых и контрольных кабелей, герметизации и изоляции ввода-вывода кабельных трас и проводников в корпусах электрических аппаратов, трансформаторов и др.

Мастика АНК-2 выпускается в ведрах по 10 кг и 20 кг

[Техническая консультация](#)**Физико-математические показатели**

Наименование	Показатели				
	МББ-Х-120 «Вента»	«Кровлелит»	Наиритовая	АНК	ЭГИК
Адгезия к железобетону, МПа, не менее	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Предел прочности при разрыве, МПа, не менее	4	3	3	3	3
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200	300	300	200	200
Водонепроницаемость при гидростатическом давлении, МПа	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Водопоглощение поверхности материала за 24 часа вымачивания в воде, г/м ² , не более	2	5	0,9	6,0	6,0



Мастика АНК-2

Морозостойкость мастичных покрытий, циклы, не менее	200	200	200	200	200
Температуроустойчивость, °С, не менее	120	110	110	100	100
Гибкость на стержне диаметром 10 мм при температуре °С, не более (не должно быть трещин)	минус 65	минус 55	минус 40	минус 30	минус 30

По вопросам приобретения мастика АНК-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов