



Внешний вид

Мастика БиЭМ — это дисперсная система, состоящая из двух взаимно нерастворимых жидкостей (вода и битум), из которых одна дисперсная фаза (битум) распределена в другой (воде) в виде мелких частиц.

Преимущества

- не требует специального подогрева, готова к употреблению;
- не содержит органических растворителей;
- наносится как на сухую, так и на влажную поверхность;
- обладает высокой адгезией к основанию и эффективна при эксплуатации в агрессивных средах.

Область применения

- для производства гидроизоляционных и кровельных работ, выполняемых на жилых, промышленных и сельскохозяйственных зданиях и сооружениях;
- для устройства гидроизоляции полов помещений бань, саун, прачечных, санузлов и др. (при этом не требуется устройство стяжки перед укладкой кафельной плитки);
- для грунтовки изолируемых поверхностей (при разбавлении мастики в соотношении 1:3).

Рекомендации при производстве работ

- перед употреблением мастику БиЭМ тщательно перемешать до получения однородной массы;
- в зависимости от вида производства работ, БиЭМ разбавляется водой до необходимой консистенции (1:1, 1:2);
- обрабатываемую поверхность предварительно очистить от грязи и пыли; — каждый последующий слой гидроизоляции следует наносить после стабилизации (формирования) предыдущего, мастика наносится тонкими слоями толщиной 2,5-3 мм щетками, шпателями (при необходимости с армированием стеклотканью , стеклохолстом);
- при выполнении больших объемов работ мастика наносится механическим способом;
- расход мастики при толщине слоя 1 мм составляет от 1 до 1.2 кг /м²;
- в период стабилизации гидроизоляционного покрытия избегать увлажнения водой (атмосферных осадков), попадания на покрытие растворителей



МАСТИКА БиЭМ (БИТУМНО-ЭМУЛЬСИОННАЯ) на твердых эмульгаторах

битума;

- температурный режим производства работ — при температуре воздуха не ниже +5°C.

Меры предосторожности

При работе с мастикой должны применяться индивидуальные средства защиты (спецодежда, защитные очки, рукавицы). Мастика БиЭМ- материал пожаровзрывобезопасный.

Срок хранения

При хранении без высыхания (в герметически закрытых емкостях, при положительных температурах, не ниже +5°C) срок хранения не ограничен.

По вопросам приобретения **мастики биэм (битумно-эмульсионной) на твердых эмульгаторах** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов