



Мастика битумно-кровельная горячая марки МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100

ДСТУ Б В.2.7-236:2010

Структура материала

Битумно кровельная мастика представляет собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего наполнителя и используют в горячем состоянии.

Назначение

Мастика предназначена для устройства рулонных кровель, а также мастичных кровель армированных стекломатериалами.

Техническая консультация

Техническая характеристика

№	Показатели	норма для марок				
		55	65	75	85	100
1.	Температура размягчения по методу «Кольца и шара», °С, не менее	55-60	68-72	78-82	88-92	105-110
2.	Теплостойкость в течении 5 часов °С, не менее	55	65	75	85	100
3.	Содержание воды	следы	следы	следы	следы	следы
4.	Гибкость радиусом (18 ±2) на стержне диаметром, мм	10	15	20	30	40

Упаковка : Мастика МБК-Г упаковывается в бумажные мешки до 20 кг.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастика битумно-кровельная горячая марки МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100

По вопросам приобретения Мастика битумно-резиновая изоляционная марки МБР-65, МБР-75, МБР-90 и МБР-10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов