



Предприятие «Дорос» производит битумно-полимерную однокомпонентную мастику холодного применения «ДОРОС-МБПКХ» для устройства гидроизоляции бетонных и других поверхностей. Битумная мастика позволяет существенно повысить долговечность обработанных поверхностей. Обладает повышенной трещиностойкостью, морозостойкостью и адгезией к основанию. Может с успехом применяться как кровельная гидроизоляционная мастика.

Битумная мастика является продуктом специальной переработки нефтяного битума с полимерами и специальными добавками. Товарная форма мастики — паста черного цвета. Температурный диапазон для кровельных работ от -10 до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$. **Самостоятельное применение мастики.** Перед применением битумная мастика тщательно перемешивается до однородного состояния. При ремонте мягких кровель места вздутий вскрываются, просушиваются, после чего на внутреннюю поверхность пузыря и на основание наносится слой мастики, который необходимо выдержать 20-30 минут. Далее слои приклеиваются. Места склейки целесообразно выдержать под грузом 1,5 — 2 часа, а затем наклеить заплаты из стеклоткани. Рекомендуется прогрунтовать поверхность праймером (смесь мастики и растворителя) в пропорции 1:2. В качестве растворителя можно использовать уайт-спирит, сольвент или бензин. Расход праймера 0,2 - 0,4 кг/м². При укладке стеклоткани не допускать образования складок и пузырей. Приклеенная стеклоткань сразу же покрывается слоем праймера. Высохшая поверхность на следующий день тщательно осматривается и покрывается основным слоем мастики 1 — 1,5 мм. При необходимости делаются исправления. Примыкания, коньки и ендовы необходимо усилить дополнительным слоем стеклоткани. Расход мастики — 1,5 — 2 кг/м². При устройстве новой кровли по цементной стяжке, гидроизоляционная мастика и стеклоткань должны наноситься двумя слоями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид мастики: Битумная

Дополнительные характеристики:

Физико-механические характеристики :

- Теплостойкость не ниже 70 С0 ;
- Гибкость на стержне диаметром 10 мм не выше -20 С0 ;
- Адгезия — не менее 0,8 МПа ;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастика битумно-полимерная

- Водопоглощение за 24 часа — не более 1 %

По вопросам приобретения Мастика битумно-полимерная и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов