



Мастика битумно-резиновая изоляционная марки МБР-65, МБР-75, МБР-90 и МБР-100 ГОСТ 15836-79

Структура материала

Многокомпонентная масса, состоящая из нефтяного битума (или смеси битумов), наполнителя и пластификатора.

Назначение

Применяется для изоляции подземных стальных трубопроводов и других сооружений с целью защиты их от почвенной коррозии и для герметизации стыков элементов подземных сооружений.

Техническая консультация

Техническая характеристика

№	Показатели	норма для марок			
		МБР-65	МБР-75	МБР-90	МБР-100
1	Температура размягчения по методу «Кольца и шара», С, не менее	65	75	90	100
2	Глубина проникания иглы при 25° С, 0,1 мм, не менее	40	30	20	15
3	Водонасыщение за 24 ч, %, не более	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Растяжимость при 25° С, см, не менее	4	4	3	2

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастика битумно-резиновая изоляционная марки МБР-65, МБР-75, МБР-90 и МБР-100 ГОСТ 15836-79

Рекомендации по условиям применения

марка мастики	Температура окружающего воздуха при нанесении мастики , 0 С
МБР-65	от +5 до — 30
МБР-75	от +15 до — 15
МБР-90	от + 35 до — 10
МБР-100	от + 40 до — 5

По вопросам приобретения Мастики битумной и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов