



**Наименование**

Мастика битумно-каучуковая предназначена для устройства мастичных и ремонта всех видов кровель, гидроизоляционной защиты строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай, и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой), гидроизоляционной и антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в том числе труб, кузовов автомобилей.

**Описание**

Мастика битумно-каучуковая холодного применения представляет собой однородную массу черного цвета полужидкой консистенции, состоящую из битумов, синтетических каучуков, наполнителей и растворителей. Не требует дополнительного разогрева – Холодного применения. Перед применением перемешивается. При необходимости разбавляется органическими растворителями. Покрытия на её основе обладают высокой эластичностью, прочностью сцепления с основанием, теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги.

[Техническая консультация](#)

**Характеристика**

| Наименование показателей                         | Норма |
|--------------------------------------------------|-------|
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее: |       |
| -с бетоном                                       | 0,6   |
| — с металлом                                     | 0,9   |



|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее:             | 0,3                      |
| — рулонный материал - рулонный материал                      | 0,4                      |
| — рулонный материал - бетон                                  |                          |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не менее       | 4                        |
| Условная прочность, МПа, не менее                            | 1                        |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее             | 300                      |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не менее          | 0,4                      |
| Массовая доля не летучих веществ                             | 50                       |
| Теплостойкость, °С, не ниже                                  | 75 - 110 - по требованию |
| Гибкость на бруске радиусом 5,0±0,2 мм при температуре — 5°С | трещин нет               |
| Водонепроницаемость в течение 24 ч при давлении 0,1 МПа      | выдерживает              |

### Назначение материала

Мастика битумно-каучуковая предназначена для устройства мастичных и ремонта всех видов кровель, гидроизоляционной защиты строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай, и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой), гидроизоляционной и антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в том числе труб, кузовов автомобилей. Для приклеивания фанеры, ДСП, ДВП, линолеума, паркета, кровельных материалов и т.п.

Расход мастики 0,9 - 1,0 кг./кв.м.

### Способ применения

Мастику наносят на сухую и очищенную поверхность кистями или наливом с разравниванием специальными гребками, валиком, шпателем. При приклеивании стройматериалов на поверхности с уклоном, необходимо выдерживать клеящие поверхности между собой до полного высыхания мастики.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастика БКМ

## Хранение

Хранить в сухом ,защищенном от света месте про температуре от -20°С до +30°С. Гарантийный срок хранения -12 месяцев.

По вопросам приобретения мастика БКМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов