



Техническая консультация

Назначение	Заделка горизонтальных и вертикальных одиночных трубчатых кабельных проходок диаметром до 100 мм и проходок коробчатого сечения размером до 100x100 мм
Состав	Вязкая однородная масса на основе смеси каучуков, наполнителей, пластификаторов и специальных модифицирующих добавок
Цвет	Серый, бежевый
Плотность	1900-2000 кг/м ³
Массовая доля нелетучих веществ	68±3%
Водопоглощение, не более	0,4%
Консистенция	3,5-7,0 мм
Стекание при 70°C (теплостойкость), не более	1,0 мм
Особенности	Мастика однокомпонентная, невысыхающая. Мастика имеет уникальные эксплуатационные характеристики - она сохраняет свою пластичность, что дает возможность многократного уплотнения и разуплотнения проходки, т.е. дает возможность замены поврежденных кабелей и добавления новых кабелей без разрушения кабельной проходки. Уплотнение кабельных проходок производится методом сухого монтажа. Применение мастики гарантирует дымо- и газонепроницаемость без дополнительных технологических приемов.



Мастика герметизирующая для кабельных проходок МГКП®

Срок эксплуатации	Не менее 20 лет
Подтверждающий документ	ГУ 5775-014-17297211-2005
Сертификат	С-RU.ПБ01.В.00128
Документы	Отчет о сертификационных испытаниях
Инструкция по применению	Инструкция ТИ 006-2005 «Технология заделки кабельных проходок с использованием мастики герметизирующей МГКП»
Вид тары	Картонные барабаны по 50 кг, картонные коробки по 15 кг
Гарантийный срок хранения до использования	12 мес.

Способ применения мастики МГКП:

1. Перед применением мастики кабельные проходки очищают от строительного мусора. Кабели не должны иметь повреждений оболочек и защитных шлангов.
2. Заделку кабельных проходок осуществляют с помощью электрогерметизатора «Гермет-01» (производительность 30 кг/час, мощность 1,2 кВт) или ручную (при малых размерах проходок).
3. После уплотнения проходки мастику выравнивают шпателем. Торцы кабельных проходок и поверхность кабелей, выступающих из проходки, обрабатываются огнезащитным составом МПВО на длину не менее 200 мм.

По вопросам приобретения **Мастика герметизирующая для кабельных проходок МГКП®** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов