



### **Внешний вид**

Гермобутил 2М представляет собой вязкую, однородную массу светло-серого или серебристого цвета, состоящую из бутилкаучука, наполнителя, активатора и растворителя.

### **Преимущества**

- не требует предварительного подогрева;
- затвердение (вулканизация) состава происходит при температуре окружающей среды, в результате чего материал переходит в резиноподобное состояние;
- обеспечивает высокую герметичность покрытий;
- обладает высокими физико-механическими характеристиками;
- широкий диапазон эксплуатации — от 40°C до +80°C.

### **Применяется:**

- для герметизации стыковых соединений наружных стен крупнопанельных жилых и общественных зданий;
- для ремонтно-восстановительной герметизации наружных швов зданий и сооружений;
- для усиления примыкания в мягкой, шиферной и металлической кровле;
- для обмазочной гидроизоляции.

### **Рекомендации к использованию:**

- зачеканка стыков цементно-песчаным раствором М-50;
- подготовка поверхности под герметизацию: очистка поверхности от пыли и грязи, очистка поверхности от наплывов, устранение пористости;
- приготовление рабочего состава праймера;
- нанесение праймера;
- нанесение мастики, окраска мастики под фактуру фасада.
- расход мастики на 1 п.м. ленточного слоя шириной 100-120 мм с перекрытием цементно-песчаной основы, при толщине слоя мастики 3-5 мм



## МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ «ГЕРМАБУТИЛ — 2М» (гермобутил — 2М)

составляет 500-750 г;

- наносить мастику на сухую поверхность;
- наносить мастику можно при температуре от минус 20 до плюс 40°С.

### **Приготовление рабочего состава праймера:**

в готовую мастику вводится растворитель при интенсивном перемешивании в течение 5-7 минут в соотношении 1:2 (например на 24 кг грунтовки необходимо 8 кг мастики и 16 кг растворителя).

### **Нанесение праймера:**

праймирование бетонных поверхностей производится с помощью кисти.

### **Нанесение мастики:**

- для нанесения мастики могут применяться винтовые насосы, пневмошприцы, механические шприцы или специальные лопатки.
- Окрасочный слой подбирается в соответствии с архитектурно-строительными паспортами на отделку фасада.
- Не наносить мастику и праймер на обледеневшие или заснеженные части стыкуемых поверхностей.

### **Меры предосторожности**

- при работе с мастикой должны применяться индивидуальные средства защиты (спецодежда, защитные очки, перчатки);
- соблюдать правила личной гигиены;
- на рабочем месте не курить и не пользоваться открытым огнем;
- применять только на открытом воздухе.

### **Срок хранения**

В герметичной таре в сухих, прохладных помещениях при положительных температурах срок хранения составляет 24 месяца.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ «ГЕРМАБУТИЛ — 2М» (гермобутил — 2М)

По вопросам приобретения **МАСТИКИ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ «ГЕРМАБУТИЛ — 2М» (гермобутил — 2М)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов