



МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ битумно-бутилкаучуковая МГББ

Внешний вид

Представляет собой однородную жидкую массу, состоящую из битумно-бутилкаучуковой композиции с добавлением наполнителей и органического растворителя.

Преимущества

- не требует предварительного подогрева, готова к употреблению;
- затвердение (вулканизация) состава происходит при температуре окружающей среды;
- имеет высокие деформационно- прочностные показатели;
- обладает высокой эластичностью, отличной адгезией с основанием, и хорошими антикоррозийными свойствами;
- отличается высокой работоспособность в широком интервале температур (от — 40 С до + 80 С).

Применяется

- для устройства мастичных слоев гидроизоляции строительных конструкций зданий и сооружений;
- для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов;
- для наружной гидроизоляции трубопроводов и других сооружений с целью защиты от почвенной коррозии;
- для защиты от коррозии днищ автомобилей.

Рекомендации к использованию

- основание должно быть чистым, плотным без видимых пор, пыли и мусора;
- перед нанесением мастики основание прогрунтовать праймером или мастикой, разбавленной уайт-спиритом в соотношении 1:2.

Нанесение мастики

- мастику наносят на поверхность капроной кистью или специальной кровельной шваброй;
- перед использованием мастику перемешать.
- Минимальная толщина слоя 1,5-2 мм

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ битумно-бутилкаучуковая МГББ

- Расход мастики — 1-1,2 кг/м кв. на один слой.
- Расход мастики для усиления гидроизоляции (при армировании стеклосеткой ССК-100 в 1- 2 слоя) – 3-5 кг/м кв.

Меры предосторожности

- при работе с мастикой должны применяться индивидуальные средства защиты (спецодежда, защитные очки, рукавицы);
- соблюдать правила личной гигиены;
- мастику хранить на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов;
- обеспечить защиту от воздействия солнца.

Срок годности

В герметичной таре в сухих, прохладных помещениях при положительных температурах срок хранения составляет 24 месяца.

По вопросам приобретения **мастики гидроизоляционной битумно-бутилкаучуковой мгбб** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов