Внешний вид

Представляет собой вязко-пластичную, однородную массу, состоящую из битума, модификатора, бутилкаучука с добавлением тонкомолотых наполнителей и органического растворителя.

Преимущества

- не требует предварительного подогрева, готова к употреблению;
- затвердение (вулканизация) состава происходит при температуре окружающей среды;
- имеет высокие деформационно- прочностные показатели;
- обладает высокой эластичностью, отличной адгезией с основанием, и хорошими антикоррозийными свойствами;
- отличается высокой работоспособность в широком интервале температур (от — 40 С до + 80 С);
- легко наносится на поверхность.

Применяется:

- для устройства защитного слоя кровель из рулонных кровельных материалов;
- для приклеивания рулонных кровельных материалов;
- для устройства наружной гидроизоляции строительных конструкций зданий и сооружений а также гидроизоляции их подземных частей;
- для антикоррозионной защиты стальных трубопроводов, газопроводов и водопроводов с армированием мастичного слоя в 1 слой стеклосеткой или стеклотканью.

Рекомендации к использованию

Подготовка основания

- основание должно быть чистым, плотным без видимых пор, пыли и мусора;

- перед нанесением мастики основание прогрунтовать праймером или мастикой, разбавленной уайт-спиритом в соотношении 1:2.

Нанесение мастики

- мастику наносят на поверхность капроной кистью или специальной кровельной шваброй;
- перед использованием мастику перемешать.
- Минимальная толщина слоя 1,5-2 мм
- Расход мастики — 1-1,2 кг/м кв. на один слой.
- Расход мастики для усиления гидроизоляции (при армировании стеклосеткой ССК-100 в 1- 2 слоя) – 3-5 кг/м кв.

Меры предосторожности

- при работе с мастикой должны применяться индивидуальные средства защиты (спецодежда, защитные очки, рукавицы);
- соблюдать правила личной гигиены; мастику хранить на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов;
- обеспечить защиту от воздействия солнца.

Срок хранения

В герметичной таре в сухих, прохладных помещениях при положительных температурах срок хранения составляет 24 месяца.

По вопросам приобретения **мастики гидроизоляционной бутилкаучуковой «бутислан – к»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: