

**TU 21-27-37-89****Кровельная горячая мастика**

Для приклеивания рулонного изола и других материалов разработана мастика изол. В ее состав входят следующие материалы: изношенная резина, битум, каменноугольная смола, наполнители и антисептики. Мастiku приготавливают горячей и холодной.

В зависимости от назначения мастика изол имеет несколько марок: горячая — ГГ, ВГ, ПГ-1, ПГ-2

Техническая консультация**Типовые характеристики**

Марка мастики	Температура размягчения	Теплостойкость в вертикальном положении, °С	Гибкость на стержне 20 мм. При температуре, °С	Сроки отвердевания, час.
ГГ	100	70	-12	Время естественного охлаждения
ВГ	130	100	-20	
ПГ-1	100	80	0	
ПГ-2	100	70	-10	

Горячая мастика поставляется в картонной таре, а холодная — в металлической. Горячие мастики изол применяют для приклеивания рулонных

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



материалов, паркета, керамических плиток, обмазочной гидроизоляции и покраски кровель, для заполнения швов, холодные — для гидроизоляции поверхности надземных и подземных сооружений, укрепления грунтов, приклеивания рулонных материалов, пороизола, паркета и покраски рулонных кровель.

Расход:

а) 2,0 – 2,5 кг/м² при приклеивании рулонных кровельных материалов;

б) 4,5 – 5,0 кг/м² при устройстве безрулонной кровли армированной стекломатериалами

Упаковка:

Упаковывается в стальные бочки со съемным днищем, в деревянные бочки или барабаны, мешки бумажные с противoadгезионной прослойкой (36 кг).

Хранение:

Хранят мастику в условиях, исключающих ее нагрев и увлажнение.

По вопросам приобретения мастика ИЗОЛ Битумная и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов