



Мастика КН-3 представляет собой стабильную массу черного цвета и пастообразной консистенции. Не требует подогрева. Мастика готова к применению. Мастика изготавливается на основе высококачественного каучука марки БК-1675 с добавлением полимеров и модификаторов. Однокомпонентная, холодного отверждения. После высыхания, превращается в слой эластичной резины. После высыхания устойчива к ударным нагрузкам как при положительных, так и отрицательных температурах. Мастика КН-3 устойчива к атмосферным воздействиям (солнечной радиации, озону, перепадам температур). Обеспечивает высокую стойкость изоляции к тепловым и усадочным деформациям, к действию агрессивных атмосферных факторов воды, к вибрационным действиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАСТИКИ КН-3

Мастика КН-3 применяется для:

- Наклейка рулонных битумных материалов;
- Монтаж битумной черепицы;
- Наклейка фанеры под паркет;
- Наклейка экструдированного пенополистирола;

Применяется во всех климатических зонах по СНиП 23-01-99.

Ограничения: Не допускается применение в жидких органических средах: масло, нефтепродукты, растворители. Для применения Мастики КН-3 в иных целях необходимо проконсультироваться с техническими специалистами

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Мастика КН-3 наносится на чистую и сухую поверхность!

Перед применением каучуковой мастики основание очищается от пыли, песка, и разного рода мусора который может существенно уменьшить адгезию к

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



основанию.

При отрицательных температурах, обрабатываемую поверхность очистить от снега, наледи и инея и прогреть газовой или инфракрасной горелкой.
Перед нанесением рекомендуется прогрунтовать поверхность Праймером

НАНЕСЕНИЕ КАУЧУКОВОЙ МАСТИКИ КН 3

Мастика КН-3 полностью готова к применению.

При загустении мастики Мастики КН-3 (допускается ее разбавление растворителями (Уайт — спирт, Бензин, Керосин, Сольвент, Нефрас) до нужной консистенции, при необходимости, но не более 20% от массы мастики.

Перед нанесением мастику тщательно перемешать!

Мастику не подогревать!!!

Рекомендуется наносить мастику в два слоя, мастика наносится при помощи кисти либо шпателя, на горизонтальную поверхность возможно нанесение Мастики КН-3 методом налива с последующим разравниванием специальным инструментом: жесткой кистью, шпателем и т.п. Второй слой наносится после полного высыхания первого.

Время высыхания при температуре +20°C не более 24 часов.

Рекомендуемый слой 2 мм.

Расход при толщине слоя в 2 мм составляет 1,5 — 2 кг/м.кв.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Мастика КН-3 наносится на сухую поверхность.

Во время производства работ и до полного высыхания Мастика КН-2 недопустимо повреждение мастичного слоя.

Мастика КН-3 может эксплуатироваться при температуре от -40°C до +100°C.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Мастика КН-3 относится к группе горючих материалов. После высыхания мастичные покрытия не токсичны.

При работе использовать брезентовые рукавицы.

При внутренних работах помещение должно иметь хорошую вентиляцию.

Запрещается использовать Мاستику КН-3 внутри жилых помещений с плохой вентиляцией.

Участки кожи, на которые попала мастика, вначале протереть ватным тампоном, смоченным бензином или уайт-спиритом, затем вымыть руки водой с мылом.

Беречь от огня!

ХРАНЕНИЕ

Мастику КН-3 хранят в герметично закрытой таре изготовителя при температуре не выше +20°C в вентилируемом помещении.

Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.

По вопросам приобретения мастика КН-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов